Техническая карта данных

ВОРАНОЛ™ WK 3138

Полиол

Описание

ВОРАНОЛ™ WK 3138 Полиол является простым полиэфиром, триолом широкого применения с номинальным значением молекулярной массы 3000, для производство пенополиуретана с повышенной огнестойкостью.

Типичные свойства компонентов

	Значение	Ед.изм.	Тестовый метод
Гидрооксильное число	54,5-58,5	мг КОН / г	DOWM 101432
Вязкость (Кинематическая), 25°C	435-525	мПа*с	ISO 3219
Содержание влаги, макс.	0,050	%	ASTM E 203-96
Удельный вес, 25°C	1,01		ASTM D 891
Кислотность	0,050	мг КОН / г	DOWM

Правила безопасности

Карта данных по безопасности (Паспорт безопасности, MSDS) предоставляется компанией «Дау Кемикал Компании». MSDS является руководством для транспортировки, хранения, промышленного использования материала, а также для соблюдения безопасности при работе с этим продуктом. MSDS постоянно обновляется, поэтому, запрашивайте обновленный вариант MSDS перед использованием материала. MSDS можно получить в любом офисе компании «Дау Кемикал Компании».

Информация для переработчика:

При работе с материалом просим обращать внимание на здоровье персонала и безопасность окружающей среды. Компания «Дау Кемикал Компани» окажет помощь в вопросах связанных с безопасностью и охраной окружающей среды, а также организует необходимые контакты.

Контактная информация:
За дополнительной информацией обращайтесь в «Дау Кемикал Компании»
Европа / Ближний Восток:
+800-3694-6367
+31-11567-2626

Внимание: Информация, которую содержит данный документ, не может служить обоснованием юридических гарантий свойств материала. Свойства продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Ответственность за решение о применении продукта Дау, а также о соответствии рабочих помещений и мест хранения материала, лежит на Покупателе. Компания «Дау Кемикал Компани» не предоставляет права на использование патентов, а также других прав на промышленную и интеллектуальную собственность, являющихся собственностью компании.

* Торговая марка "Дау Кемикал Компани"